

delap



Mozaiková omietka MARMER

Návod na použitie

1. Povrch musí byť: rovný a hladký (po gletovaní bez vápna) suchý a stabilný, vonku mrazuvzdorný, čistý a odmastený
 2. Pred použitím mozaikovej omietky stenu natreeme penetračným náterom delap-penetra. Penetračný náter rozriedíme vodou v pomere 1 diel depla-penetra a 3 diely vody podľa sákavosti povrchu. Penetráciou musíme sákavosť povrchu znížiť zo 100% asi na 25 %. Podľa potreby penetráciu môžeme opakovať viac krát. Po uschnutí penetračného roztoku cca. 30 min. -1 hod. môžeme začať s nanášaním mozaikovej omietky. Napenetrovaný podklad nesmie zmoknúť.
 3. Pred začatím prác treba mozaikovú omietku dôkladne rozmiešať s elektrickým miešadlom po dobu max. 30 sec.
 4. Používajte výhradne nerezové náradie a po skončení prác ihneď ich dajte do vody. Počas prác treba plynule ponárať náradie do vody, aby bolo neustále mokré.
 5. Mozaikovú omietku naneste na stenu rovnomerne v hrúbke asi 1,5-2 mm podľa zrnitosti stierkovacej hmoty. Pri prácach teplota má byť od +10C° do 25 C°. Podklad nemôže byť horúci, max. do 20 C°. Čerstvo nanesený materiál chráňte proti dažďu.
 6. Povrch pri uschnutí bude flakatý, čo zmizne po úplnom vyschnutí asi 8-12 hod. (podľa teploty a vlhkosti vzduchu) Pri silnom daždi na čerstvo omietnutej stene sa môže objaviť na povrchu aj po niekoľkých dňoch biela tónovaná farba, ktorá zmizne hneď po vyschnutí povrchu. Je to len vychádzajúca disperzia, čo obsahuje lepidlo a časom sa to úplne vytráca.
 7. Ak materiál sa dostane do očí, alebo do tráviaceho traktu, treba vypláchnuť vlažnou vodou a vyhľadať odbornú lekársku pomoc.
- Výrobca predpokladá pri montážnych prácach základné odborné vedomosti.