

delap



Technický list

## DELAP MOZAIKA

Mrazuvzdorná, dekoratívna mozaiková omietky na báze disperzie

**Delap Mozaika:** Dekoratívna omietka z farebného kremičitého piesku a nefarebných drvených prírodných kameňov. Vhodné pre silné atmosfericky namáhavé plochy, fasády, použiteľná aj v interiéri, vhodná aj na zatepl'ovacie systémy.

**Vlastnosti:** nárazu a mrazuvzdorná omietka so štruktúrou vymývanej omietky s minimálnym pnutím

**Veľkosť zrna:** MO2B

-1-1,6 mm

**Spojivo:** vodná akrylátová disperzia

**Plnivo:** Kombinácia farebného granulátu svetlostála, odolná voči poveternostným podmienkam

**Skupina namáhania dažďom a nárazmi vetra:** Silné namáhanie , skupina III. Podľa DIN 4108

**Odolnosť proti vode:** veľmi dobrá

**Farebné odtiene:** podľa vzorkovníka Delap

**Spotreba:** cca.5-5,5 kg/m<sup>2</sup>-závisí od podkladu

**Spracovanie :** materiál dôkladne rozmiešame –s vrtačkou , miešadlom- **max.30 sec.**

Nerezovým hladítkom natiahneme na hrúbku zrna a po krátkej dobe vyhladíme až do uzavretej plochy bez škrabancov. **NEROZTIERAŤ!**

**Konzistencia:** pasta, pripravená k použitiu

**Teplota pri spracovaní:** od +10!!! do +25 C°!!!, podklad nemôže byť horúci, max. do 20 C°

**Doba schnutia:** podľa teploty a vlhkosti vzduch cca.36 hod.

**Podklad:** podklad musí byť suchý, nosný(cementová omietka bez vápna), čistý, odmastený, vyzretý min.4 týždne

**Skladovanie:** od +5 do +25 C° v suchom prostredí

**Záručná doba:** 12 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom obale

Pred aplikáciou treba použiť penetráciu delap- penetra napigmentovanú v odtieni vrchnej omietky  
Dodržanie podmienok na technickom liste nezabavuje realizátorom povinností v konkrétnych prípadoch  
previesť skúšku vhodnosti aplikácie materiálu

V Matúškove dňa 1.1.2005