



Technický list

DELAP OMSIL DS

(tenkovrstvová, ušľachtilá dekoračná omietka na báze vodnej disperzie a špeciálnych silikónov)

Použitie: Pre dekoratívnu tvorbu povrchu stien na vnútorné a vonkajšie použitie, vhodná aj pre tepelnoizolačné systémy.

Zloženie a vlastnosti: DS omietka je malta, vyrobená z vysokohodnotných kremičitých pieskov, prírodných drvených granulí a presne ladených ušľachtovacích látok. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré zabraňujú mikrotrhlinám. Omietky sú hydrofóbné. Majú vysokú prídržnosť k podkladu, dobrú spracovateľnosť a vysokú výdatnosť. Sú vyvinuté na ručné spracovanie.

Podklad pre omietku: Podklad musí byť čistý, tuhý, odmastený, vyzretý min. 2 týždne. Podklad musí byť napenetrovaný farebným penetrákom delap-penetra, podľa odtieňa omietky. Po 24 hod. je možné aplikovať omietku.

Spracovanie: Nanáša sa nerezovým hľadítkom. Hrúbka nanesej vrstvy zodpovedá maximálnej veľkosti zrna. Nanesenú hmotu vyhladíme hľadítkom z UH, alebo z dreva na požadovanú štruktúru. Plochu je nutné omietnuť bez prerušní prác. V letnom období omietku treba chrániť pred priamim slnečným žiarením, dažďa a proti vetru. Inak môže dojsť k rýchlemu vyschnutiu a jej následnému popraskaniu povrchu a pod.

Upozornenie: Pri teplotách pod +5°C a pri očakávaných mrazoch sa nesmie omietka nanášať. Pri teplotách nad +25°C treba práce prerušiť. Je zakázané používať cudzie látky. Pri práci treba používať ochranné rukavice. Pri styku s pokožkou treba umyť ruky s mydlom a vodou a pokožku treba ošetriť vhodným ochranným krémom. Pri vniknutí do očí, treba vypláchnuť oči prúdom čistej vody. Pri požití, alebo vniknutí do ústnej dutiny treba vypláchnuť ústa vodou, vo vážnejších prípadoch vyhľadať lekára.

Výdatnosť:

Zrinitosť	Veľkosť zrna	Spotreba na 1m ² pri ideálnej rovnom podklade
R-DS 1,5	1,5 mm	cca.2,0 kg
R-DS 2,0	2,0 mm	cca.2,5 kg
HŠ-DS 1,5	1,5 mm	cca.2,8 kg
HŠ-DS 2,0	2,0 mm	cca.3,2 kg

Balenie a skladovanie: Vedrá z UH 25 kg, 15 kg. Skladujte v suchom prostredí. Cez zimné obdobie skladujte v zateplených skladoch. POZOR! Omietka nesmie zamrznúť! Záručná doba je 1 rok od dátumu výroby v neporušenom obale.

Farebné odtiene: Základná farba je biela. Na požiadavky zákazníka je možné farbiť pigmentovými pastami podľa vzorkovníka výrobcu.

Dozor: V zložení a vo výrobe je kontrolovaná vlastným a cudzím dozorum.

Doba schnutia: nelepivá: 4 hod., suchá: 6-8 hodín, úplne suché: 20-24 hod.

Špecifická hmotnosť: 1,8 kg/l(kg/m³), viskozita: hustá.

Výrobca nezodpovedá za vady vzniknuté nevhodným spracovaním a skladovaním.

Výrobca predpokladá pri aplikácii základné odborné vedomosti.

Dodržanie podmienok na technickom liste nezabavuje realizátorom povinnosti v konkrétnych prípadoch previesť skúšku vhodnosti aplikácie materiálu.

Pigmentuje sa v systéme HET III.CS, Color Harmony.

Pre použitím omietku treba premiešať el.miešadlom v trvaní 2-3 min.